






TEKNISK DATABLAD

Betegnelse	Climacell "Nature" er er løst kappilaraktivt isoleeringsmateriale fremstillet af papirfibre fra avisopapir.
Almen bygningmæssig tilladelse	(DIBt) Z 23.11-289
Ekstern kontrol	Ü: MPA NRW
Produktcertificering gennem IQUH - Institut für Qualitätsmanagement und Umfeldhygiene (Institut for kvalitetsstyring og miljøbeskyttelse)	100% deklareret produktkontrol svarende til DIN EN ISO 9000/14000, DIN EN 15251 und REACH 1907/2006
VOC ifølge EN ISO 16000-9	Testen blev gennemført af et laboratorie, der er akkrediteret efter DIN EN ISO/IEC 17025 og gennemført ved emissiontestkammer metode ifølge DIN EN ISO 16000-9, 2006-06 – Indeluftforurening – Del 9: Bestemmelse af emissionen af flygtige organiske forbindelser fra byggematerialer og inventar.
 	Bæredygtighed ift. råstoffer Avisopapir fra FSC-certificerede producenter FSC = Forest Stewardship Council Akkrediteret af prøvningslaboratorium IQUH.
Europæisk teknisk godkendelse	ETA - 08-0029 CE-mærket
Varmeledningsevne	$\lambda_D = 0,038 \text{ W/(mK)}$ $\lambda_{10, \text{dry}} = 0,037 \text{ W/(mK)}$
Vanddampdiffusionsmodstand	$\mu = 1 - 2$
Specifik varmekapacitet	2544 J/(kgK)
Brandbeskyttelse	B -s2 d0 ifølge EN 13501-1
Skimmelresistens	Vurderingstrin 0 ifølge EN ISO 846 ingen risiko for skimmelsvamp
Sorptionsevne	15 % ifølge DIN 52620
Luftmodstand i længderetningen	i kPas/m ² ifølge DIN EN 29053
Nominel vægtfylde 30 kg/m ³	5,8





TEKNISK DATABLAD

Nominel vægtfylde 40 kg/m ³	17,3
Nominel vægtfylde 55 kg/m ³	19,8
Nominel vægtfylde 65 kg/m ³	32
Vægtfylde afhængig af anvendelse	30 - 65 kg/m ³
Åben indblæsning (lofter, vandrette flader og flader med moderat hældning <10°)	30 - 45 kg/m ³
Indblæsning i hulrum (etageadskillelser, skrålofter)	40 - 65 kg/m ³
Indblæsning i hulrum (vægge)	45 - 65 kg/m ³
Vægt pr. kolli	12,5 kg, 15 kg og 17,5 kg, ved forespørgsel kan pakkes med anden vægt
Kolli pr. palle	PE sække, 15/18/21/24 pr. palle

